

CLASSIC FENJA TRIBOGLIDE - GL 00

Fließfett zur Schmierung von Getrieben und Zentralschmieranlagen mit ausgezeichneten Tieftemperatureigenschaften, mechanisch hochbelastbar

Fluid grease for the lubrication of gearboxes and centralized lubrication systems with excellent low-temperature properties, mechanically highly resilient

CLASSIC FENJA TRIBOGLIDE - GL 00

ist sowohl für die Schmierung von Getrieben als auch in Zentralschmieranlagen einsetzbar. Durch die ausgezeichneten Tieftemperatureigenschaften ist es sehr gut förderbar.

can be used for the lubrication of gearboxes as well as in centralized lubrication systems. Due to its excellent low-temperature properties, it is very easy to pump.

Eigenschaften / Properties

- wasser- und oxidationsbeständig / water and oxidation resistant
- walkstabilis, lithiumverseiftes Fließfett / walk stable, lithium saponified fluid grease
- bietet hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz / offers excellent wear and corrosion protection
- Kennzeichnung nach DIN 51 826: GP 00 K-40 / classification according to DIN 51 826: GP 00 K-40

CLASSIC empfiehlt den Einsatz in / recommends the use in

- Nutzfahrzeugen gemäß DTFR 33B100, MB 264.0, sowie von SKF Lubrication Systems (vormals Willy Vogel AG)
- MAN Nutzfahrzeuge nach MAN 283 Li-P 00/000
- Commercial vehicles in accordance with DTFR 33B100, MB 264.0, and from SKF Lubrication Systems (formerly Willy Vogel AG)
- MAN commercial vehicles according to MAN 283 Li-P 00/000

CLASSIC FENJA TRIBOGLIDE - GL 00

Technische Daten / Technical data

Eigenschaften / Properties	TRIBOGLIDE - GL 00*
Farbe / Colour	hellgrün / light green
Verdicker / Thickening agent	Lithiumseife / Lithium soap
Temperatureinsatzbereich / Operating temperature range	-40°C- +120°C
NLGI-Klasse / DIN 51818 / NLGI-class / DIN 51818	00
Grundölviskosität 40°C / ASTM D 7042 / Base oil viscosity 40°C / ASTM D 7042	68 mm²/s
Tropfpunkt / DIN ISO 22286 / Dropping point DIN ISO 22286	>160°C
Walkpenetration, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137 / Worked penetration 60 double strokes / DIN ISO 2137	400 - 430 0,1mm
Walkpenetration ΔPW 5000 - 60 / DIN ISO 2137 / Worked penetration ΔPW 5000 - 60 / DIN ISO 2137	< 20 0,1mm
Wasserbeständigkeit 90°C / DIN 51807-1 / Water resistance 90°C / DIN 51807-1	Bewertungsstufe 1 / Evaluation level 1
Fließdruck bei -35°C / DIN 51805-2 / Flow pressure at -35°C / DIN 51805-2	50 hPa
Korrosionswirkung auf Kupfer 24h/120°C / DIN 51811 / Corrosion effect on copper 24h/120°C / DIN 51811	Korrosionsgrad 1 / Corrosion degree 1
VKA Schweißkraft / DIN 51350-4 / VKA welding load / DIN 51350-4	2400 N
Elastomerprüfung SRE-NBR 34 100°C/7d - Härteänderung / DIN 7619-1 / Elastomer test SRE-NBR 34 100°C/7d - Hardness change / DIN 7619-1	-2 Sha
Elastomerprüfung SRE-NBR 34 100°C/7d - Volumenänderung / DIN 1817 / Elastomer test SRE-NBR 34 100°C/7d - Volume change / DIN 1817	+6,8%

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

*are average values and may vary in the framework of the standard.